

ABUS 165IB/40 試験結果

■試験内容

塩水噴霧試験（連続 168 時間噴霧）

■試験方法

JIS H 8502：1999 メッキの耐食性試験方法 - 第 7 部：連続噴霧試験方法 - 第 1 節：中性塩水噴霧試験方法に準じて行った。

- ・ 装 置：塩水噴霧試験機 STP-110 スガ試験機株式会社製
- ・ 試験時間：168 時間
- ・ 設置方法：使用時を想定し、試験機内で棒に吊り下げ設置
- ・ 評 価：目視による外観検査

■試験結果

- ・ 白色腐食生成物の発生が認められた。赤さびの発生は認められなかった。



地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの試験結果

32 依開表 第 737 号

2020 年 12 月 15 日



nihon lock service